

試験成績証明書

依頼者：株式会社トータル・ワーク産業 殿
 品名：フレキシブルコンテナ 再生原料
 試験項目：引張強さ及び伸び率試験

平成29年 6月22日 提出されました試料に対する試験結果は、下記の通りです。

平成29年 6月 28日

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター
 東京総合試験センター




記

1. 試験結果及び試験方法

試験項目	試験結果		試験方法
	たて	よこ	
原反引張強さ N/5cm	1360	1410	JIS Z 1651
原反伸び率 %	17.1	14.6	
原反引裂強さ N	325	345	
ベルト引張強さ kN	14.7		

(温度23℃ 湿度50%RH)

2. 試料



- * この証明書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。
- * 本証明書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。

